

CEMENT PRIMER

Zement Haft-primer

BESCHREIBUNG

Cement Primer Isoplam® ist eine zementartige Pulvergrundierung, die auf Betonstützen zum Gießen auf den Boden aufgetragen wird.

Es ist ideal als Verankerungsbasis für architektonische Beläge in Italian Terrazzo® Isoplam®, für Pastellfarben mit geringer Dicke in Pavilux Overlay Isoplam® oder in Plam Stampable Overlay Isoplam®,

VORTEILE

Cement Primer Isoplam®:

- garantiert eine ausgezeichnete Haftung auf Betonuntergründen;
- kann für drinnen und draußen verwendet werden;
- es ist grau: es kann auch mit minimalen Dicken und mit hellen Farben ausgeführt werden ohne Ankündigung der Primer
- es ist frei von Chloriden
- Es ist auch für nasse Oberflächen geeignet

VORBEREITUNG DER UNTERSTÜTZUNG

Der Untergrund muss den Normen UNI 11146 und UNI EN 206 entsprechen und muss sauber, intakt und frei von Verunreinigungen (Öle, Fette, Harze, Wachse ...) sein und durch Fräsen, Kugelstrahlen oder Hochdruckwaschen aufgeraut und porös gemacht werden eine gute Mitgliedschaft bekommen. Es ist notwendig, die Oberfläche am Tag vor der Verlegung von Zement Primer Isoplam® reichlich zu benetzen, wobei darauf geachtet werden muss, stehendes Wasser zu entfernen, das das Einhängen beeinträchtigen würde.

MISCHUNG UND ANWENDUNG

In ein 20-kg Zement Primer Verpackung von 4,5 bis 5,5 Liter Wasser gießen und ca. 3 Minuten mit einem langsam laufenden Rührwerk mischen, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. Das erhaltene Produkt mit Hartborstenbesen (scopa a setole dure) Isoplam® in einer Stärke von 1-2 mm auftragen. Dann die gewünschte Mischung sofort "nass auf nass" auftragen. Wenn Cement Primer zu schnell trocknet, muss eine weitere Schicht Produkt aufgetragen werden.

Wenn das gewünschte Gemisch aufgebracht wird, wenn der Zementgrund bereits trocken ist, würde seine Haftung an der Oberfläche beeinträchtigt werden, was zu einer Ablösung führen würde. Cement Primer Isoplam® wird bei Temperaturen über 5 ° C aufgetragen

VERBRAUCH

Der Verbrauch von Zementgrundierung Isoplam® ändert sich nach der Oberfläche (Porosität, verwendete Materialien usw.).

Der Verbrauch kann von 1,4 bis 2,0 kg / m² ändern.

VERPACKUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Cement Primer Isoplam® wird in 20 kg Verpackungen geliefert.
Das Produkt muss an einem trockenen und belüfteten Ort mit Temperaturen von nicht unter 5 ° C gelagert werden. Bei sachgemäßer Lagerung ist eine Garantie von 6 Monaten gewährleistet.
Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

WICHTIG

Das Produkt CEMENT PRIMER ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet wird. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.

Das Produkt CEMENT PRIMER ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die dies anfordern.