

# OXYDECOR® RUST

## Metallische Anstrichfarben mit “Corten Stahl” Effekt

### BESCHREIBUNG

Oxydecor® Rust Isoplam® ist eine spezielle Dekorschicht, die den “Corten Stahl” Effekt sowohl für das Aussehen als auch für Berührung nachbildet. Es ist sowohl für den Innen- als auch den Außengebrauch geeignet.

Oxydecor® Rust tropft oder färbt nicht.

Es darf mit einer Schicht von Deco Primer Finish Isoplam® auf Beton-, Trockenbauwände-, Holz-, Plastik-, Mörtel-Oberflächen verwendet.

Auf Metallflächen ist es notwendig, die Oberfläche zu reinigen und eine Schicht von Rostschutzmittel anzuwenden (bitte Plamfix79 Isoplam® Epoxid Primer für schwierige Oberflächen benutzen).

Zur Applikation auf sehr poröse Wänden, soll man diese Oberfläche mit einer Schicht von Deco Primer Finish Isoplam® bearbeiten.

### EINSATZ

- Die Oberfläche und die angrenzende Bereiche, die mit Oxyrust Isoplam® nicht behandelt werden, sollen geschützt werden.
- Deco Primer Finish mit einem Profi Roller anwenden.
- Wenn es getrocknet ist, Oxyrust Primer mit Profi Roller anwenden.
- Oxyrust Paint kann mit einem Pinsel oder mit einem Spatel angewendet sein.
- Die erste Schicht von Oxyrust Paint anwenden, bitte trocknen lassen und die zweite Schicht anwenden.
- Nach der zweiten Schicht, Oxyrust Oxidant unregelmäßig spritzen.
- Wenn Oxyrust Oxidant getrocknet ist, bitte Oxyrust Activator gleichmäßig verprühen (Es wird empfohlen, beim Umgang mit dem Präparat und Brillen zu tragen).
- Es ist möglich, mit mehr Spritzern den Oxidationsgrad auf der bestehenden Oberfläche zu erhöhen.
- Wenn die Oberfläche völlig trocken ist, bitte eine Schicht von Oxyrust Protection, die den Oxidationseffekt blockiert und eine gute Reinigung erlaubt, anwenden. Alternativ empfehlen wir Plam Pol Water Mono opak, um den Schutz auch in Innenräumen zu erhöhen.
- Die Geräte mit Wasser sofort reinigen.
- Es wird darauf hingewiesen, dass Flecken, Farbunterschieden und Schatten durch natürlichen Gegebenheiten verursacht sind.

Hinweis: Für Außenanwendungen wird empfohlen, bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Regen die Oberfläche mit dem 1-Schicht-Zyklus von Deco Epox W BI zu schützen, gefolgt von zwei Schichten Plam Pol Shower. Es ist zu beachten, dass die endgültig ausgewählten Schutzprodukte die Farbe aufhellen und sie etwas dunkler machen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### OXYRUST PAINT

VORBEITUNG:	Gebrauchsfertig, vor der Verwendung mischen
ANWENDUNG:	Pinzel oder Spatel.
VERPACKUNG:	Töpfen mit Lt 1, Lt 5, Lt 15
ERTRAG (auf eine ebene Fläche):	Mit 1 L ist es möglich, ca. 1,50-2,00 m <sup>2</sup> für die insgesamt 2 Schichten zu behandeln.
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
REINIGUNG:	Wasser
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	von +5°C bis +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
VORSICHTSMASSNAHMEN:	Direkten Kontakt vermeiden. Mit Wasser und Seife waschen.
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

### OXYRUST OXIDANT

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Spray
VERPACKUNG:	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 8-10 mq anwenden.
LAUFZEIT:	12 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	von +5°C bis +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	leicht irritierend und korrosiv
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

### OXYRUST ACTIVATOR

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Spray
VERPACKUNG:	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 6-8 mq anwenden.
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN FÜR EINSATZ:	da +5°C a +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	leicht irritierend und korrosiv
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

## OXYRUST PROTECTION

VORBEREITUNG:	Gebrauchsfertig
ANWENDUNG:	Mit Roller, Pinsel oder Spray
VERPACKUNG:	Packung mit 1 Lt, 5 Lt, 25 Lt.
ERTRAG:	Mit 1 Lt kann man zirka 5-7 mq anwenden
LAUFZEIT:	24 Monate an einem kühlen und trockenen Ort in der ungeöffneten und verschlossenen Verpackung ist die Produktionsnummer wie folgt angegeben: Jahr / Woche / Tag.
TEMPERATUREN EINSATZ:	FÜR da +5°C a +35°C.
SCHUTZMASSNAHMEN:	Masken, Brillen, Handschuhe
EIGENSCHAFTEN:	Produkt auf Wasserbasis
SICHERHEIT:	nicht entzündbar

## WICHTIG

Die Produkte OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sind formuliert zur Verwendung wie angegeben. Die in diesem Datenblatt enthaltene Informationen basieren auf die beste praktische Erfahrungen, die in Labor entnehmen werden.

Der Kunde ist verantwortlich, dass das Produkt für die Endbestimmung geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unrichtigen Anwendungen. Es wird empfohlen, immer Tests an kleinen Flächen bevor der Anwendung durchzuführen. Daten können jederzeit ändern. Diese Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherige.

Die Produkte OXIDECOR® RUST ISOPLAM® sind für die gewerbliche Verwendung. Isoplam Srl periodisch organisiert Kursen für den Kunden. Wer diese Produkte ohne Aktivierung nutzt, tut dies auf eigenes Risiko.