

# OXYZINC PROTECTION

**Fixiermittel aus Acryl, auf Wasserbasis hergestellt, für  
Oxydecor<sup>®</sup> Zink**

## BESCHREIBUNG

Oxyzinc Protection Isoplam<sup>®</sup> eine einkomponenten wasserlösliche Fixierlösung, die für die Oxydecor<sup>®</sup> Zink Innenflächen besonders formuliert wird.

## VORTEILE

Oxyzinc Protection Isoplam<sup>®</sup>:

- eine groesse Resistenz gegen Gelbfärbung, atmosphärische Einflüsse, Alkalien und Verseifung entwickelt;
- hat mehltauverhütende Eigenschaften und und kann für die Algenbekämpfung Verwendung finden;
- ist luftdurchlässig;
- kann die Oberfläche deutlich durchdringen;
- hat eine inhärente wasserabweisende Funktion.

## ANWENDUNG

Die Oberfläche mit Oxydecor<sup>®</sup> Zink soll mindestens nach 1 Tag trocken sein und soll frei von Öl, Flecken, Wachse, Harze oder anderen Stoffen, die die Absorption des Produkts reduzieren können, sein.

Das Produkt darf mit einem Pinsel, Rroller angewendet sein oder gespritzt. Bitte gleichmäßig anwenden.

Oxyzinc Protection kann auch den Farben bei dem Oxydecor<sup>®</sup> Zink Zyklus bevor die Verwendung von PU Harze Plam Pol Water Isoplam<sup>®</sup> fixieren - **für Anwendungen im Außenbereich**.

Oxyrust Protection ist gebrauchsfertig und soll nicht verdünnt werden.

Bitte bei Temperaturen zwischen + 5°C und +35 °C und mit einem Feuchtigkeitsgehalt unter 85% anwenden. Die Geräte mit Wasser sofort nach Benutzung waschen. Wenn das Produkt auf den Geräte schon getrocknet ist, bitte mit einem Nitro Verdünner reinigen.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Viskosität	2780±400 (G4 M20)
Trockenen Rückstand	33±2%
An der Oberfläche getrocknet	Nach 1 Stunde zirka
In die Tiefe getrocknet	Nach 5-6 Stunden
Aussehen	Milchig
Farbe	Transparent nach Trocknung
Ph-Wert	9,8
Spezifisches Gewicht	1,02

## VERBRAUCH

Durchschnittsverbrauch von zirka 0,14 Lt/m<sup>2</sup> für jede Schicht.

**ISOPLAM S.R.L.**

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it  
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Rev. 27/07/2016

## VERPACKUNG UND LAGERUNG

Oxyzinc Protection Isoplam® ist erhältlich in Packungen mit entweder 1 oder 5 Lt.  
Bewahren Sie dieses Produkt immer in der geschlossenen Originalpackung, bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C. Von Frost bitte schützen.  
Isoplam® garantiert, dass die Produkte frei von Fehler sind.  
Der Verwender ist für die Arbeit verantwortlich.

## SICHERHEIT

Wir bitten Sie, die Sicherheitsdatenblätter vor Gebrauch zu konsultieren. Oxyzinc Protection Isoplam® bestimmt für die berufsfachliche Verwendung.

### WICHTIG:

Die in diesem Datenblatt enthaltene Informationen basieren auf die beste praktische Erfahrungen, die in Labor entnehmen werden. Der Kunde ist verantwortlich, dass das Produkt für die Endbestimmung geeignet ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unrichtigen Anwendungen. Es wird empfohlen, immer Tests an kleinen Flächen bevor der Anwendung durchzuführen. Diese Datenblatt ersetzt und annulliert die vorherige. Daten können jederzeit ändern. Diese Produkte sind für die gewerbliche Verwendung und Isoplam Srl periodisch organisiert Kursen für den Kunden. Wer diese Produkte ohne Zulassung benutzt, betreibt es auf eigenes Risiko.