

VERTICAL TIXO

für EPOXY DRAIN

BESCHREIBUNG

Vertical Tixo Isoplam[®] ist ein Pulververdickungsadditiv, das speziell zur Verbesserung der Thixotropie von Epoxy Drain Isoplam[®] entwickelt wurde, insbesondere bei vertikalen Anwendungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Es wird als unentbehrlicher Bestandteil in Epoxydrain Isoplam[®] Epoxidharz für die Herstellung in Kies von Setzstufen, Stufen ...verwendet.

ANWENDUNG

Hinweis:

- Im Gegensatz zu horizontalen Oberflächen, die mit Epoxy Drain hergestellt werden, erfordert die vertikale Konstruktion eine größere Menge an eingedicktem Harz, dh im Verhältnis, das so festgelegt wurde: 1 Teil Epoxy Drain (bereits mit Vertical Tixo gemischt) und 3 Teile Kies. Daher wird festgelegt, dass die vertikalen Oberflächen, die mit dem System Epoxy Drain + Vertical Tixo erstellt wurden, ihre Drainageeigenschaften verlieren.
- Im Gegensatz zu den horizontalen Oberflächen, die mit Epoxy Drain hergestellt wurden, erlaubt die vertikale Konstruktion keine Körnung mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm. Darüber hinaus darf die Dicke der Verpackung, die aufgebracht wird, die der maximalen Größe des Aggregats nicht überschreiten.

Vorbereitung der Untergrund:

Auf das zuvor mit Dampfsperre behandelte trockene Substrat eine Schicht Epoxydrain (A + B) mit einer Mittelhaarrolle auftragen, auf der der Teig wie unten beschrieben frisch und frisch aufgespachtelt wird.

Vorbereitung der Mischung:

Mischen Sie sorgfältig 8-10% (bezogen auf Gewicht) Vertical Tixo Isoplam[®] Pulver mit Komponente A von Epoxy Drain. Es wird eine besonders dichte und weißliche Mischung erhalten. Ein Überschuss an Vertical Tixo führt zu einer Erhöhung der Opazität und einer leichten Weißfärbung der realisierten Oberfläche.

Dann fügen Sie Komponente B in den Dosierungen, die durch das Epoxy Drain-Datenblatt festgelegt sind, hinzu und achten Sie darauf, gut zu mischen.

Die so erhaltene Mischung im Verhältnis 3: 1 (dh 3 Teile Kies und 1 Teil der Mischung) in die Körnung gießen und mechanisch einige Minuten gut mischen.

Anwendung der Mischung:

Tragen Sie die Mischung von unten nach oben mit Isoplam[®] Profi-Spachtel auf, wobei darauf zu achten ist, dass die Dicke nicht größer als die maximale Größe des Aggregats ist. Glätten Sie die Oberfläche mit dem sauberen Spachtel in Diluente epossidico Isoplam[®], um die Mischung auf dem Träger zu fixieren und die Oberfläche zu glätten.

VERBRAUCH

Die Menge an zu verwendendem Vertikal Tixo entspricht 8-10 Gew.-% der Komponente A des Epoxy-Abflusses.

VERPACKUNG

Vertical Tixo Isoplam® wird in 1 kg-Säcke geliefert.

SICHERHEIT

Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung. Vertikal Tixo Isoplam® ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

WICHTIG

Alle Informationen in diesem Datenblatt basieren auf den besten praktischen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, zu überprüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für die Ergebnisse fehlerhafter Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Flächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und löscht vorherige.
Das Produkt ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Isoplam Srl organisiert regelmäßig Kurse für seine Kunden, die dies anfordern.